

**WAGNER**

Test materiałów firmy ADW

Producent materiału:

ADW Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 2
43-175 Wiry POLSKA
www.adw.com.pl



Producent urządzeń:

J.Wagner GmbH
Otto-Lilienthal str. 18
88677 Markdorf
www.wagner-group.com

Specyfikacja materiału

IZOPLAST 2K-W jest wysoko elastyczną dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej, modyfikowanej polimerami, wypełniaczami oraz włóknami **IZOPLAST 2K-W** jest wysoko elastyczną dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalnika masą uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej, modyfikowanej polimerami, wypełniaczami oraz włóknami

Marka: **IZOPLAST 2K-W**

Zakres stosowania: **na zewnątrz**

Temp. materiału (°C):	Gęstość natrysku:	Rozcieńczalnik/Czyszczenie:	Punkt flash (°C):
25	bez rozcieńczenia	Woda	-

Specyfikacja testowanego urządzenia

Wagner HC 960

Temperatura natrysku (°C):	25	Pistolet:	AG-14
Rodzaj dyszy:	TradeTip 2	Rozmiar dyszy (cale):	0.052
Kąt dyszy (°)	50	Ciśnienie natrysku (bar):	230
Kaptur powietrza	-----	Ostona Powietrza (bar)	-----
Filtr w pistolecie (Masch)	Bez filtra	Filtr zgrubny farby (Masch)	Bez filtra
Długość węża:	15	Średnica węża:	½"

Ocena oraz rekomendacje

Ocena jakości wykonania:	Jakość rozpylania:
●●●	●●

Skala: (●●●) bardzo dobry; (●●) dobry; (●) przeciętny; (○) z ograniczeniami; (○○) nieodpowiedni

Zalecenia: BRAK

PUT WAGNER SERVICE Piotr Wilczek i Synowie Sp.J
Ul. E. Imieli 27 Świętochłowice 41- 605 Świętochłowice
Tel.(32) 346 37 00, 346 37 31, fax. (32) 346 37 13
www.wagner-polska.com.pl; info@wagner-polska.com.pl

Data testów: 03-07-2014

WAGNER



WAGNER

Zalecane urządzenia:

Minimalne urządzenie Agregat Wagner HeavyCoat 970

Uwagi:

Zaleca się dla uzyskania wymaganej powłoki nakładanie dwóch warstw Izoplastu 2 K-W

Zdjęcia



Załączniki

WAGNER